

【技術資料】

壁紙施工用合成樹脂系接着剤

## ハイペッター390S

**Y** ヤヨイ化学工業株式会社

〒939-1272 富山県高岡市下麻生 4649

TEL 0766-36-2800(代) / FAX 0766-36-2050(代)

作成または改訂：2022年（令和4年）6月20日

### 性 状

主 成 分 : エチレン酢酸ビニル樹脂  
溶 媒 : 水  
外 観 : 乳白色ペースト状  
粘 度 : 32~48 [Pa・s] (23°C/4rpm)

### 品 質

項 目	性 能	備 考
外 観	均質で異物が無いこと	弊社社内規格による
pH	4.5~5.5	
不揮発分 [%]	53~57	
ホルムアルデヒド放散量等級	F☆☆☆☆	
ホルムアルデヒド放散量	0.12mg/L 以下	JIS K 5601-4-1試験方法に準じた当社試験方法による

※ホルムアルデヒド、トルエン等厚生労働省が指定している13物質、並びにアスベストは使用していません。

### 用 途

- ・壁紙施工用でん粉系接着剤の接着補強。
- ・ベニヤ、コンパネ等木下地のアク止め。
- ・モルタル面・コンクリート面やフレキシブル面へのシーラー。

## 特 長

1. 壁紙施工用でん粉系接着剤に添加することにより強力な接着力を発揮します。
2. ベニヤやコンパネにシーラー処理する事により、強力なアク止め効果が得られます。
3. モルタル・コンクリート面やフレキシブル面へのシーラーにも使用できます。

## 使用方法

《壁紙施工用でん粉系接着剤の接着補強に使用する場合》

1. 「ハイペッター390S」を壁紙施工用でん粉系接着剤に1～2割混合し、適量の水で希釈した後、ご使用ください。

《アク止め用シーラーとして使用する場合》

1. 「ハイペッター390S」を水で2倍に希釈（本品：水＝1：1）し、ローラー等で下地に塗布してください。  
【塗布量の目安】 80g/m<sup>2</sup>

《モルタル・コンクリート面、フレキシブル板面へのシーラーとして使用する場合》

1. 「ハイペッター390S」を水で4倍に希釈（本品：水＝1：3）し、ローラー等で下地に塗布してください。  
【塗布量の目安】 100g/m<sup>2</sup>

## 使用上の注意事項

1. 5℃以上で使用してください。
2. 床、木枠等に「ハイペッター390S」が付着しないよう、あらかじめ養生した後、施工を行ってください。
3. 下地表面に汚れ、油分がある場合は除去した後、施工を行ってください。また下地に動きがある場合は、あらかじめビス、釘等にて下地が動かないよう固定してください。
4. シーラーとしての塗布後は、速やかに塗布用具を洗浄してください。
5. 壁紙の種類や下地の状態、種類等によっては接着しにくいものもあります。事前に目的の用途に適合するか確認の上、ご使用ください。
6. 壁紙施工後、1週間程度は急激な空調を避け、自然換気に努めてください。
7. 「ハイペッター390S」を他の合成樹脂系エマルジョン形製品（「ハイペッター393S」等）と混合しないでください。
8. 「ハイペッター390S」でアク止め処理しても、木下地に防蟻・防腐剤が使用されていたり、オイルステイン等が塗布されていた場合等、壁紙に変色を来たす場合がありますのでご注意ください。
9. 木下地のアク状況や「ハイペッター390S」のアク止め効果を確認する上で、必ず事前にアクの簡易チェックを行い、確認後に本施工を行ってください。

《アク止め効果簡易チェック方法》

「ハイペッター390S」処理面に「ジョイントコーク A・ホワイト」を約0.2mm厚（クラフトテープ2枚厚程度）塗布し、4時間以上放置する。「ジョイントコーク A・ホワイト」にアク成分の移行（変色）が見られないか確認する。

## 取り扱い上の注意事項

- 作業前の確認 : 取り扱い作業に際しては、SDSなどで注意事項の確認をしてください。
- 作業場所 : 取り扱う作業場所は、換気を良くしてください。
- 取り扱い : 本品を飲用しないでください。また、接着用途またはシーラー用途以外には使用しないでください。
- 保護具 : 取り扱う時は、必要に応じゴム手袋等保護手袋、保護眼鏡、マスク等を着用してください。
- 応急処置 : 皮膚に付着した場合には、速やかに拭き取り、水洗いしてください。  
異常を感じた場合は、医師の診断を受けてください。  
眼に入った場合には、流水で数分間注意深く洗眼し、場合によっては医師の診断を受けてください。コンタクトレンズを着用している場合は、固着していない限り、取り外してから洗眼してください。  
誤って飲み込んだ場合は、微温水を与えて吐き出させ、場合によっては医師の診断を受けてください。  
使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し、空気の新鮮な場所に移して安静にし、医師の診断を受けてください。
- 作業後の注意 : 取り扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。
- 漏出した場合 : 容器からこぼれた場合は、空容器に回収後、更にウェス、乾燥砂等に吸収させ、処理してください。
- 廃棄方法 : 内容物及び使用済み容器を廃棄する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
- 環境への配慮 : 海、河川、池、下水道、公共用水域等に流出すると広域にわたって汚濁や汚染となるおそれがあります。絶対に投棄したり、流出させないようにしてください。また、地下水を汚染させるおそれのある地中には捨てないでください。
- 保管 : 凍結厳禁。5～40℃の直射日光が当たらず、子供の手の届かない冷暗所に定めて保管してください。開封後はなるべく早く使用し、残った場合は、密閉して保管してください。

## 荷 姿

荷 姿	商品番号	施工 m <sup>2</sup> 数の目安
3.5kg (×4)	220-184	70m <sup>2</sup> /3.5kg (2倍希釈シーラー)

有効期間 6ヶ月間 (未開封の場合)

取り扱いに関する詳細な内容が必要な場合には、SDS (安全データシート) をご参照ください。

- ※ シーラーの性能は、使用される環境や下地等の条件によって変化します。  
よって、環境や条件等に応じた処置が必要であることを理解及び確認した上で、使用されるようお願いいたします。