


# 防災性能試験番号登録済通知書

日防試第 大23-267-16 号  
令和5年8月10日

泉州敷物株式会社 殿

公益財団法人日本防災協会  
理事長 安藤俊雄



令和5年8月7日付で受けました下記の防災物品等の  
試験番号を 再登録 しましたのでご通知します。

## 記

防災物品等の種類：じゅうたん等

商品名又は銘柄	登録の区分	試験番号	登録有効期限
SC700	再登録	E2140272	令和8年9月29日
		以下余白	

- 注 1 防災物品等の種類(A, B, C...)ごとに別様とする。  
2 試験番号は登録時の試験番号を示す。  
3 用紙が不足の時は別紙を付す。


[様式第3]

同一試験番号で異なる商品名を用いる届の受理通知書

防災協試第0-031号  
平成19年3月9日

株式会社エスディーテック殿

財団法人日本防災協  
理事長 杉村 哲



平成19年3月9日付で届出のあった同一試験番号で異なる商品名を用いる届出書を下記の  
とおり受理しましたので通知します。

記

物品の種類	じゅうたん等	試験番号	E0960207
従来の商品名	ダイヤアリーナ(RP-70) (SC-700)		
変更・追加・廃止 する商品名	ロイヤルターフ20		
届け出の理由	異なるユーザーへの出荷		

# 人工芝生試験成績表

品名：エコバルコターフ

品番：SC-700

試験日：2014年11月5日

泉州敷物株式会社

岸和田市内畑町2191

種類	項目	内容		備考	
原系	材質	耐候性ポリプロピレン			
	形状	スプリットヤーン			
	織度	1,800 dtex			
基布	材質	ポリプロピレン			
	織り組織	平織布			
	裏面	SBRラテックス			
項目		規格値	測定値	試験方法	
人工芝物性値	パイル長さ	7 mm ±1.0	7.0 mm		
	引張強度 (N/5cm巾)	タテ	350 N 以上	790.3 N	JIS L 1096 A法 (カットストリップ法)
		ヨコ	〃	607.7 N	
	引張伸度	タテ	30 % 以下	23.5 %	
		ヨコ	〃	19.6 %	
	引裂強さ	タテ	60 N 以上	151.6 N	JIS L 1096 A-1法 (シングルタング法)
		ヨコ	〃	101.2 N	
	パイル引抜強度		10 N 以上	22.6 N	JIS L 1021-8 B法 (2本つかみ)
防炎性能		日本防炎協会 規定値	適合 (E2140272)	エア-ミックスバーナー法	
外観		不具合が ないこと	なし		

※ 上記規格値は社内規格値です。なお、測定値は保証値ではありません。

以上