


【技術資料】

壁紙施工用合成樹脂系接着剤

ハイペッター393S

 ヤヨイ化学工業株式会社

〒939-1272 富山県高岡市下麻生 4649

TEL 0766-36-2800(代) / FAX 0766-36-2050(代)

作成または改訂：2022年（令和4年）6月20日

性 状

主 成 分 : エチレン酢酸ビニル樹脂
溶 媒 : 水
外 観 : 乳白色ペースト状
粘 度 : 26~36 [Pa·s] (23°C/4rpm)

品 質

項 目	性 能	備 考
外 観	均質で異物が無いこと	弊社社内規格による
pH	3.5~5.5	
不揮発分 [%]	50~54	
ホルムアルデヒド放散量等級	F☆☆☆☆	
ホルムアルデヒド放散量	0.12mg/L 以下	JIS K 5601-4-1試験方法に準じた当社試験方法による

※ホルムアルデヒド、トルエン等厚生労働省が指定している13物質、並びにアスベストは使用していません。

用 途

- ・非吸水性下地面へ壁紙施工する際の捨て糊、ならびに壁紙用接着剤の接着補強。
◎対象下地
油性ペンキ面、塩化ビニル壁紙面、新建材面（プリント合板、デコラ板等）
- ・特殊壁紙の施工用接着剤。
◎対象壁紙
天然木化粧壁紙、掲示板用壁紙、吸音壁紙等

特 長

1. 油性ペンキ面、新建材面、プラスチック面等の非吸水性下地への壁紙施工に最適です。
2. 強力な初期接着力を有していますので、クセの強い壁紙や重量壁紙等の施工に最適です。
3. モルタル面、フレキシブル板面のシーラーとしても使用できます。

使用方法

《捨て糊として使用する場合》

1. 「ハイペッター393S」を原液または、約10%の水で希釈し、ローラー等で下地へ均一に塗布して下さい。
【塗布量の目安】 80~125g/m²
※塩化ビニル壁紙面等、下地の凹凸が大きい場合は塗布量を多めにしてください。
2. 壁紙を貼り付ける際には、突き付け施工等下地を切らないように施工を行ってください。

《でん粉系接着剤の接着補強に使用する場合》

1. 「ハイペッター393S」をでん粉系接着剤に1~2割混合し、適量の水で希釈した後、塗布量は壁紙にあった適量を塗布してください。
【塗布量の目安】 120~150g/m² (汚れ防止(フィルム加工)壁紙の場合)
2. 壁紙に応じた適切なオープンタイムを取ってから貼りつけてください。

《接着剤として直接使用する場合》

1. 「ハイペッター393S」を原液もしくは少量の水で希釈し、ローラー等で壁紙へ均一に塗布して下さい。
2. 壁紙に応じた適切なオープンタイムを取ってから貼りつけてください。

《モルタル面、フレキシブル板面へのシーラーとして使用する場合》

1. 「ハイペッター393S」を約3倍量の水で希釈し、ローラー等で下地へ均一に塗布して下さい。
【塗布量の目安】 100g/m²
2. 塗布面が乾燥してから、以降の作業を行ってください。

使用上の注意事項

1. 5℃以上で使用してください。
2. 床、木枠等に「ハイペッター393S」およびその混合物、希釈物が付着しないようあらかじめ養生した後、施工を行ってください。
3. 下地表面に汚れ、油分がある場合は除去した後、施工を行ってください。また下地に動きがある場合は、あらかじめビス、釘等にて下地が動かないよう固定してください。
4. 亜鉛メッキ鋼板面、焼付塗装鉄板面等の金属面に「ハイペッター393S」を使用しますと、錆が発生するおそれがありますので使用を避けてください。
5. 捨て糊をする際は事前に下地へ試験塗布し、捨て糊面がはく離しないことを確認してから本施工を行ってください。

《捨て糊面はく離簡易チェック方法》

「ハイペッター393S」捨て糊面が乾燥したら、クラフトテープを貼り付け、テープをはがした際に捨て糊面がテープ側についてこないことを確認する。

また、捨て糊がつきにくい下地の場合、あらかじめサンディング処理を行ってください。

6. 事前に目的の用途に適合するか確認の上、ご使用ください。

※ 下地の種類、状況によっては、施工が困難な場合があります。

取り扱い上の注意事項

- 作業前の確認 : 取り扱い作業に際しては、SDSなどで注意事項の確認をしてください。
- 作業場所 : 取り扱う作業場所は、換気を良くしてください。
- 取り扱い : 本品を飲用しないでください。また、接着用途またはシーラー用途以外には使用しないでください。
- 保護具 : 取り扱う時は、必要に応じゴム手袋等保護手袋、保護眼鏡、マスク等を着用してください。
- 応急処置 : 皮膚に付着した場合には、速やかに拭き取り、水洗いしてください。
異常を感じた場合は、医師の診断を受けてください。
眼に入った場合には、流水で数分間注意深く洗眼し、場合によっては医師の診断を受けてください。コンタクトレンズを着用している場合は、固着していない限り、取り外してから洗眼してください。
誤って飲み込んだ場合は、微温水を与えて吐き出させ、場合によっては医師の診断を受けてください。
使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し、空気の新鮮な場所に移して安静にし、医師の診断を受けてください。
- 作業後の注意 : 取り扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。
- 漏出した場合 : 容器からこぼれた場合は、空容器に回収後、更にウエス、乾燥砂等に吸収させ、処理してください。
- 廃棄方法 : 内容物及び使用済み容器を廃棄する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
- 環境への配慮 : 海、河川、池、下水道、公共用水域等に流出すると広域にわたって汚濁や汚染となるおそれがあります。絶対に投棄したり、流出させないようにしてください。また、地下水を汚染させるおそれのある地中には捨てないでください。
- 保管 : 凍結厳禁。5~40℃の直射日光が当たらず、子供の手の届かない冷暗所に定めて保管してください。開封後はなるべく早く使用し、残った場合は、密閉して保管してください。

荷 姿

荷 姿	商品番号	施工 m ² 数の目安
3.5kg (×4)	220-286	28m ² /3.5kg (捨て糊)

有効期間 6ヶ月間 (未開封の場合)

取り扱いに関する詳細な内容が必要な場合には、SDS (安全データシート) をご参照ください。

- ※ 接着剤の性能は、使用される環境や下地、壁紙等の条件によって変化します。
よって、環境や条件等に応じた処置が必要であることを理解及び確認した上で、使用されるようお願いいたします。