


防災性能試験番号登録済通知書

日防試第 本26-079-1 号
令和 8 年 2 月 5 日

ダイニック株式会社 殿

公益財団法人日本防災協会
理事長 清水 洋 文



令和 8 年 2 月 3 日付で受けました下記の防災物品等の
試験番号を 再登録 しましたのでご通知します。

記

防災物品等の種類：じゅうたん等

商品名又は銘柄	登録の区分	試験番号	登録有効期限
コナ	再登録	ET790263	令和11年3月31日
		以下余白	

注 1 防災物品等の種類(A, B, C...)ごとに別様とする。
注 2 試験番号は登録時の試験番号を示す。
注 3 用紙が不足の時は別紙を付す。


[様式第3]

同一試験番号で異なる商品名を用いる届の受理通知書

防災協試第 T-057 号
平成17年5月25日

ダイニック株式会社 殿

財団法人 日本 防 炎 協 会
理事長 木 下 英 敏



平成17年 5月25日付で受けました同一試験番号で異なる商品名を用いる届出書を下記のとおり受理しましたので通知します。

記

物 品 の 種 類	じゅうたん等	試 験 番 号	E T 7 9 0 2 6 3
従 来 の 商 品 名	コロナ		
追 加 す る 商 品 名	ロイヤルパンチ		
届 出 の 理 由	別ブランド管理上による追加		

防災性能試験結果通知書

(じゅうたん等)


再交付

日防試第 大-033② 号

平成17年3月30日

ダイニツク株式会社 殿

財団法人 日本防災協
理事長 木下 英



昭和55年5月14日付で受けました試験試料の試験結果及び
試験番号は下記のとおりでありますのでご通知します。



記

判 定	適 合		試 験 番 号	E T 7 9 0 2 6 3	
種 類	ニードルパンチ		素材・混用率 (パイル)	ホリプロビレン 100%	
商 品 名 (銘 柄)	コロナ		パイルの形状 (高さ)	フラット (3.8mm)	
試験項目 適合基準 試験No.	残 炎 時 間	炭 化 長	試験項目 適合基準 試験No.	残 炎 時 間	炭 化 長
	20秒以下	10cm以下		20秒以下	10cm以下
縦 方 向	1	0.5	横 方 向	1	0.2
	2	0.4		2	0.3
	3	0.4		3	0.3
備 考					

(試験)

提出先

カーペット物性試験成績書

依頼先	ダイニックジュノ(株) 御中	ダイニックジュノ(株)	ダイニック(株)
試験測定場所	ダイニック(株)埼玉工場		 
作成日	2002年12月02日		
測定品名	コロナ		
構造及び外観	表面: プレン外観 構造: PP繊維+PP基布+ SBR樹脂		
防災性能試験番号	ET790263		

試験項目	実測値		備考 試験方法
製品厚さ(mm)	3.2		200g×10sec (JIS L 1021)
製品重さ(g/m ²)	725		25cm角 (JIS L 1021)
引張強度 (N/5cm巾)	タテ	823	カットストリッパ法 (JIS L 1096)
	ヨコ	1372	
10%モジュラス (N/5cm巾)	タテ	764	
	ヨコ	696	
剛軟度(mm)	タテ	346	カンパニ-法 (JIS L 1096)
	ヨコ	341	
圧縮率 (%)	22.8		(JIS L 1096)
圧縮弾性率 (%)	54.3		(JIS L 1096)
染色堅牢度 (級)	乾布	4	学振型 (JIS L 0849)
	湿布	4	
	汗布	4	
熱水収縮率 (%)	タテ	0.69	熱水 100℃×30min (自社法)
	ヨコ	0.29	
耐光性 (級)	4		BP63℃×100h (JIS L 0842)
防災性 (タテ/ヨコ)	残炎(sec)	合格	45° エミックスパーナ-法 (JIS L 1091)
	炭化長(cm)	合格	
耐ピリング性 (級)	4		H22 1Kg×100回 (自社法) *
耐摩耗性 (摩耗減量(g))	83		H38 1Kg×1000回 (JIS L 1023)
人体帯電圧 (Kv)	合成靴	0.45 (23℃.25%RH)	スターン法 (JIS L 1023) * 公的機関による測定。
		(試験証明書 No1110032841-3)	

上記数値は測定値であり、保証値では御座いません。御了承下さい。

*参考: 耐ピリング性 等級表示

5級	毛羽立ちが殆ど認められない。	2級	毛羽立ち、毛玉が認められる。
4級	若干毛羽立ちが認められる。	1級	毛羽立ち、毛玉が著しい。
3級	毛羽立ちがある。		

VOC 放散自主基準統一マーク使用 - 異品名登録追加更新申請・許諾書

令和 7 年 6 月 1 日

インテリアファブリティクス性能評価協議会 殿

申請者

会社名

ダイニック・ジュ



担当者名

谷村 直人



〒542-0081

連絡先住所

大阪市中央区南船場 2-5-12

Tel

06-6262-3071

fax

06-6262-3039

異品名登録追加更新申請

既に認可された同一製品を異なる品名で販売するため、追加申請いたします。

VOC 自主基準統一マーク使用許可申請に係わる添付資料及び商品名は以下の通りです。

パンチ区分	認定番号	製品名(商品名)	親番の有効期限
2	J04-42001-01	コロナ	2028.6.23
添付資料:対象製品の「VOC 自主基準統一マーク使用許可・許諾書」及び添付資料一式の写し			

追加登録品名

整理地	製品名(商品名)	希望登録会社名
22	ロイヤルパンチ	上野(株)

認定番号
J04-42001-22

(25)

添付書類等に基づき審査した結果、上記申請に対し統一マークの使用を許諾します。

等級 IF☆☆☆☆

有効期間 2025 年 6 月 24 日 ~ 2028 年 6 月 23 日

インテリアファブリティクス性能評価協議会

会長 永田鉄平

令和 7 年 6 月 19 日